



ACRIFIX® 2R 1900 (alte Bezeichnung AGOVIT®1900)

FRANÇAIS

Description du produit ACRIFIX® 2R 1900

Le produit et son application

Type
 Colle polymérisable à 2 composants. Solution transparente, légèrement violacée, **faiblement** visqueuse; d'une résine acrylique dans du méthacrylate de méthyle, qui polymérise complètement après addition de Härtter CA 0020 (Catalyseur).

Domaine d'application
 De préférence pour le collage de verre acrylique (PMMA), mais convient également pour d'autres plastiques rigides tels que PC, PS, ABS, CAB, PVC rigide etc.
 Une fois durcis, les joints sont pratiquement incolores.

Valeurs indicatives des propriétés
 Viscosité: Brookfield II/172/20 °C: 450 à 550 mPa · s
 Densité à 20 °C: ~ 1,02 g/cm³
 Couleur: transparent, légèrement violacé
 Point d'éclair (DIN 53213): ~ 10 °C
 Conservation: 12 mois minimum dans le récipient d'origine, stocké correctement

Matériaux d'emballage: verre, aluminium, ferblanc
Diluants: DILUANT ET NETTOYANT 30 ou acétate d'éthyle
Durcissement / durée de vie en pot (pour 200 g de colle à 20 °C): ~ 50 min / ~ 20 min

Mesures de sécurité et protection de la santé
 Marquage selon directive 1999/45/CE: facilement inflammable (F), irritant (Xi). Contient du méthacrylate de méthyle. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec la peau. Porter des gants de protection appropriés.

Stockage / transport
 En récipients hermétiquement fermés, dans un endroit frais
 UN 1133

Instructions de mise en œuvre
Préparation des pièces à coller
 Dégraisser les surfaces à coller avec de l'eau additionnée d'un peu d'agent mouillant (liquide à vaisselle), ou avec le DILUANT ET NETTOYANT 30.
 Avant le collage, procéder à l'étuvage de toutes les pièces présentant des tensions internes afin d'éviter les risques de fissuration. Les conditions d'étuvage sont fonction du matériau, du taux de formage et de l'épaisseur des pièces à assembler. En règle générale, toutes les pièces en verre acrylique extrudé ou moulé par injection doivent être étuvées. On prendra comme valeur indicative un étuvage de 2 à 4 heures dans une étuve à circulation d'air à 70 à 80 °C - (valable également pour le verre acrylique coulé).

Préparation de la colle
 Mélanger ACRIFIX® 2R 1900 avec 3 à 6 % de Härtter CA 0020, jusqu'à ce que plus aucune marbrure ne soit visible. Les bulles d'air remontent à la surface de la colle dans le récipient couvert.
 Dès que le mélange d'ACRIFIX® 2R 1900 s'épaissit et commence à se réchauffer (fin de la

durée de vie en pot), ne plus l'utiliser.

Exécution du collage
 Fixer les pièces à assembler dans la position désirée, assurer l'éanchéité du joint au moyen de rubans adhésifs appropriés et recouvrir éventuellement les surfaces environnantes

ENGLISH

Product Description ACRIFIX® 2R 1900

Product and Use

Type
 Two-component polymerization adhesive. Clear, slightly purplish solution of low viscosity of an acrylic-polymer in methyl methacrylate, which cures completely upon addition of Härtter CA 0020 (Catalyst).

Applications
 Preferably used for bonding acrylic (PMMA), but also suitable for other rigid plastics such as PC, PS, ABS, CAB, rigid PVC etc.
 The cured joints are almost colorless.

Typical Values of Properties
 Viscosity: Brookfield II/172/20 °C: 450 - 550 mPa · s
 Density (20 °C): ~ 1.02 g/cm³
 Refractive index n_D²⁰: ~ 1.44
 Color: clear, slightly purplish
 Flash point (DIN 53213): ~ 10 °C
 Storage stability: at least 12 months, if correctly stored in original container

Packaging materials: glass, aluminum, tinplate
Thinner: THINNER AND CLEANER 30
Cleaning agents for equipment: THINNER AND CLEANER 30 or ethyl acetate
Curing / pot life (at 200 g Klebstoff, 20 °C): ~ 50 min / ~ 20 min

Safety Measures and Health Protection
 Labelling acc. to Directive 1999/45/EC: Highly flammable (F), irritant (Xi). Contains methyl methacrylate. Irritating to respiratory system and skin. May cause sensitization by skin contact. Keep away from sources of ignition. Do not smoke. Avoid contact with the skin. Wear suitable protective gloves.

Storage / Transport
 Keep in the original container, in a cool place.
 UN 1133

Working Instructions
Preparing the Parts to Be Bonded
 Degrease the surfaces to be bonded with water containing a wetting agent (washing-up liquid), or with THINNER AND CLEANER 30.
 Internally stressed parts must be annealed before bonding in order to avoid stress cracking. The annealing conditions depend on the type of material, the degree of forming and the thickness of the parts to be bonded. Parts made of extruded and injection-molded acrylic should be annealed as a matter of principle. Typical annealing times – also for cast acrylic – are 2 to 4 hours in an airflow oven at 70 to 80 °C.

Preparing the Adhesive
 Add 3 to 6% Härtter CA 0020 to ACRIFIX® 2R 1900 and stir until no more striation is visible. In the covered container, air bubbles may be allowed to rise to the surface of the adhesive.
 As soon as the ACRIFIX® 2R 1900 mixture becomes thick and noticeably warm (end of pot life), it should no longer be used.

Bonding Technique
 Fix the parts to be bonded in the desired position and apply suitable adhesive tape to seal the joint and to protect surrounding areas (see drawings). Introduce ACRIFIX® 2R 1900 into the joint either directly from the mixing vessel or by means

of a glue

DEUTSCH

Produktbeschreibung ACRIFIX® 2R 1900

Produkt und Anwendung

Art
 2-Komponenten-Polymerisationsklebstoff. Klare, schwach violette, **niedrigviskose** Lösung eines Acrylharzes in Methacrylsäuremethylester, welche nach Zusatz von Härtter CA 0020 (Katalysator) zu Ende polymerisiert.

Anwendungsbereich
 Vorzugsweise zum Verkleben von Acrylglas (PMMA), jedoch auch für andere Hartkunststoffe, wie PC, PS, ABS, CAB, Hart-PVC etc., geeignet.
 Die ausgehärteten Klebnähte sind nahezu farblos.

Richtwerte der Eigenschaften
 Viskosität: Brookf. II/172/20 °C 450 bis 550 mPa · s
 Dichte (20 °C): ~ 1,02 g/cm³
 Farbe: klar, schwach violett
 Flammpunkt (DIN 53213): ~ 10 °C
 Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate im Originalgebinde bei sachge-rechter Lagerung

Verpackungsmaterialien: Glas, Aluminium, Weißblech
Verdünnungsmittel: VERDÜNNER UND REINIGER 30
Reinigungsmittel für Geräte: VERDÜNNER UND REINIGER 30 oder Ethylacetat
Härtung / Topfzeit (bei 200 g Klebstoff, 20 °C): ~ 50 min / ~ 20 min
 mit 3 % Härtter CA 0020:

Sicherheitsmaßnahmen und Gesundheitsschutz
 Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: Leicht entzündlich (F), Reizend (Xi). Enthält Methacrylnachlact. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Lagerung / Transport
 Behälter dicht geschlossen halten, kühl aufbewahren
 UN 1133

Verarbeitungsanleitung
Vorbereitung der Fügeteile
 Die zu verklebenden Flächen sind mit Wasser, dem etwas Netzmittel (flüssiges Haushaltsmittel) zugesetzt wurde, oder VERDÜNNER UND REINIGER 30 zu entfetten. Alle Teile, die Spannungen enthalten, sind zur Vermeidung von Spannungsrissbildung, vor dem Verkleben zu temperen. Die Temperbedingungen sind vom Materialtyp, dem Verformungsgrad und der Dicke der Fügeteile abhängig. In der Regel sollten Fügeteile aus extrudiertem und spritzgegossenem Acrylglas immer getempert werden. Als Richtwert können 2 bis 4 Stunden Temperung im Umluftwärmeschrank bei 70 bis 80 °C – auch für gegossenes Acrylglas – angenommen werden.

Vorbereitung des Klebstoffes
 ACRIFIX® 2R 1900 wird mit 3 bis 6 % Härtter CA 0020 verrührt, bis keine Schlieren mehr sichtbar sind. Luftblasen steigen im abgedeckten Gefäß an die Oberfläche des Klebstoffes.
 Sobald die ACRIFIX® 2R 1900 -Mischung eindickt und merklich warm wird (Ablauf der Topfzeit), sollte sie nicht mehr verwendet werden.

Durchführung der Verklebung
 Die Fügeteile werden in der gewünschten Lage fixiert, mit geeigneten Klebebändern die Klebnäht abgedichtet und umliegende Oberflächen evtl. schutzbeklebt (siehe Abbildungen). ACRIFIX® 2R 1900 wird direkt aus dem Mischgefäß aufgetragen oder

abgegeben

z. B. mit einem Leimverteiler bzw. einer Einwegspritze blasenfrei in die Klebnaht eingefüllt.

Sonstiges

Durch Aufrauen mit Schleifpapier (Körnung 230 bis 320) lässt sich die Haftung an unbearbeiteten Oberflächen von gegossenem Acrylglas verbessern. Hochbeanspruchte oder der Witterung aussetzende Verklebungen sollten **sofort nach** der Aushärtung 2 bis 4 Stunden bei 70 bis 80 °C getempert werden.

In abgeschlossene Hohlräume (z.B. doppeltschalige Verglasungen, Rohrrinneres usw.) darf ACRYFIX® 2R1900 nicht gelangen, da dort die Aushärtung wesentlich schlechter wird und Risssbildungsgefahr für das zu verklebende Teil besteht.

Bei Rohrverklebungen empfiehlt es sich, während der Klebung den Rohr-Innenraum mit Luft auszuspielen.

Eigenschaften von Verklebungen

Weiterbearbeitung verklebter Teile: 3 bis 6 Stunden nach der Aushärtung.

Zugscherfestigkeit (v = 5 mm/min):

Gegossenes Acrylglas (mit sich selbst): 36 bis 42 MPa (ungetempert)
42 bis 48 MPa (5 h, 80 °C getempert)
Extrudiertes Acrylglas (mit sich selbst): 32 bis 38 MPa (ungetempert)
40 bis 46 MPa (5 h, 80 °C getempert)

Aussehen:

Nahzu farblos bis schwach gelblich.
Unter Einwirkung von Wasser kann die Klebnaht leicht eintrüben.

Haftungsbeschränkung

Unsere Klebstoffe ACRYFIX® und unsere sonstigen Service-Produkte sind nur für unsere Acrylglas-Produkte entwickelt. Sie sind auf deren spezielle Eigenschaften abgestimmt.

Alle Empfehlungen und Verarbeitungshinweise beziehen sich deshalb ausschließlich auf diese Produkte.

Bei der Verarbeitung von Produkten anderer Hersteller sind Ersatzansprüche, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, ausgeschlossen.

Weitere über den Rahmen dieser Produktbeschreibung hinausgehende Informationen und Sicherheitsmaßnahmen, Gesundheitsschutz und Entsorgung können unserem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lieferbarkeit gemäß aktuellem Lieferprogramm.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

dispenser or disposable syringe, and a void bubble formation.

Other Measures

Roughening-up with abrasive paper (grit 230 to 320) improves the adhesion to untreated surfaces of cast acrylic.

Severely stressed bonds or those intended for outdoor exposure should be annealed for 2 to 4 hours at 70 to 80°C **immediately after** curing.

ACRYFIX® 2R 1900 must not get into closed cavities (e.g. double glazing, tube interiors), since the curing process is severely hampered at such sites, and there is a risk of stress cracking in the bonded parts.

It is advisable to flush tube cavities with air when bonding tubes.

Properties of Bonds

Further treatment of bonded parts: 3 to 6 hours after curing.

Tensile shear strength (v = 5 mm/min):

Cast acrylic / cast acrylic: 36 – 42 MPa (non-annealed)
42 – 48 MPa (annealed for 5 hrs at 80°C)
Extruded acrylic / extruded acrylic: 32 – 38 MPa (non-annealed)
40 – 46 MPa (annealed for 5 hrs at 80°C)

Appearance:

almost colorless to slightly yellowish.
The joint may become slightly cloudy upon exposure to water.

Limitation of Liability.

Our ACRYFIX® adhesives and other service products were developed exclusively for use with our acrylic products and are specially adjusted to their properties.

Any recommendations and guidelines for workshop practice therefore refer exclusively to these products.

Claims for damages, especially under product liability laws, are ruled out if made in connection with the use of products from other manufacturers.

For further information on safety measures, the exclusion of health risks when handling adhesives and on their disposal, see our Safety Data Sheet.

Availability according to the current sales range.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part, also with regard to existing third party intellectual property rights, especially patent rights. In particular, no warranty, whether express or implied, or guarantee of product properties in the legal sense is intended or implied. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments. The customer is not released from the obligation to conduct careful inspection and testing of incoming goods. Performance of the product described herein should be verified by testing, which should be carried out only by qualified experts in the sole responsibility of a customer. Reference to trade names used by other companies is neither a recommendation, nor does it imply that similar products could not be used.

pour les protéger (voir illustrations). ACRYFIX® 2R 1900 s'applique directement à partir du récipient, ou s'est effectué le mélange, ou l'on peut aussi remplir le joint à l'aide d'une burette ou d'une seringue à usage unique, sans faire de bulles.

Divers

Le ponçage au papier abrasif (grain 230 à 320) permet d'améliorer l'adhérence sur des surfaces non usinées de verre acrylique coulé.

Les collages soumis à de fortes sollicitations ou exposés aux intempéries doivent être étuvés pendant 2 à 4 heures à 70 à 80 °C **immédiatement après** durcissement.

Ne pas laisser pénétrer ACRYFIX® 2R 1900 dans les cavités fermées (doubles vitrages, intérieur de tubes etc.). Le durcissement y étant beaucoup plus mauvais et la pièce à coller risquant alors de voir apparaître des fissures.

Pour le collage de tubes, il est recommandé d'en balayer l'intérieur à l'air pendant le collage.

Propriétés des collages

Usinage des pièces collées : 3 à 6 heures après durcissement.

Résistance à la traction et au cisaillement (v = 5 mm/min) :

Verre acrylique coulé (sur lui-même) : 36 à 42 MPa (non étuvé)
42 à 48 MPa (étuvé 5 h à 80 °C)
Verre acrylique extrudé (sur lui-même) : 32 à 38 MPa (non étuvé)
40 à 46 MPa (étuvé 5 h à 80 °C)

Aspect: presque incolore à légèrement jaunâtre.

Sous l'action de l'eau, le joint peut se troubler légèrement.

Limites de responsabilité

Nos collés ACRYFIX® et nos divers produits auxiliaires ont été mis au point exclusivement pour utilisation avec nos produits verre acrylique. Ils sont adaptés aux propriétés spécifiques de ces produits.


Par conséquent, toutes les recommandations et indications démise en oeuvre se rapportent exclusivement à ces produits.

Toute demande de dommages et intérêts fondée en particulier sur la responsabilité du fait des produits, résultant de la mise en oeuvre de produits d'autres fabricants, est exclue.

D'autres informations sortant du cadre de la présente Description du produit, concernant les mesures de sécurité, la protection de la santé et l'élimination des résidus, se trouvent dans notre fiche technique de sécurité.

Possibilité de livraison selon le programme actuel.

Ces informations ainsi que toute recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expériences actuels dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part et ce, y compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, express ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.



Reizend
Irritant
Irritant



Sehr entzündlich
Highly flammable
Explosions-
gefährlich
Inflammable

Vertrieb durch:

www.acrylglasprofi.de

Onlineshop für professionelle Reparatur- und Pflegemittel für PLEXIGLAS®



Produktbeschrijving

ACRIFIX® 2R 1900

Product en toepassing

Soort

Tweecomponenten-polymerisatielijm. Helder, zwak violette, laagviskeuze oplossing van een acrylhaars in methacrylzuurmethylester die na toevoeging van Härter CA 0020 (Katalysator) tot het einde polymeriseert.

Toepassingsgebied

Bij voorkeur voor het verlijmen van acrylglas (PMMA), echter ook geschikt voor harde kunststoffen als PC, PS, ABS, CAB, hard PVC enz. De uitgeharde lijmaarden zijn vrijwel kleurloos.

Richtwaarden van de eigenschappen

Viscositeit: Brookfield II/12/20 °C:

Densiteit (20 °C):

Kleur:

Vlampunt (DIN 53213):

Houdbaarheid:

minstens 12 maanden in

originele verpakking bij

juiste opslag

glas, aluminium, blik

VERDUNNER EN REINIGINGS-

MIDDEEL 30

VERDUNNER EN REINIGINGS-

MIDDEEL 30, of Ethylacetaat

~ 10 °C

~ 50 min / ~ 20 min

~ 1,02 g/cm³

helder, zwak violet

~ 1,02 g/cm³

~ 10 °C

~ 50 min / ~ 20 min

~ 1,02 g/cm³

helder, zwak violet

~ 10 °C

minstens 12 maanden in

originele verpakking bij

juiste opslag

glas, aluminium, blik

VERDUNNER EN REINIGINGS-

MIDDEEL 30

VERDUNNER EN REINIGINGS-

MIDDEEL 30, of Ethylacetaat

~ 10 °C

~ 50 min / ~ 20 min

~ 1,02 g/cm³

helder, zwak violet

~ 10 °C

minstens 12 maanden in

originele verpakking bij

juiste opslag

glas, aluminium, blik

VERDUNNER EN REINIGINGS-

MIDDEEL 30

VERDUNNER EN REINIGINGS-

MIDDEEL 30, of Ethylacetaat

~ 10 °C

~ 50 min / ~ 20 min

~ 1,02 g/cm³

helder, zwak violet

Descrizione prodotto

ACRIFIX® 2R 1900

Prodotto ed applicazione

Tipo

Colla polimerizzabile a 2 componenti. Soluzione limpida, leggermente viola, a bassa viscosità, di resina acrilica in estere metilico di acido metacrilico che polimerizza con l'aggiunta di Härter CA 0020 (Catalizzatore).

Campo d'impiego

Preferibilmente per l'incollaggio di vetro acrilico (PMMA), però anche idoneo per altre materie plastiche dure, ad es. PC, PS, ABS, CAB, PVC duro ecc. Gli incollaggi induriti sono in sostanza incolori.

Valori indicativi delle proprietà

Viscosità: Brookfield II/12/20 °C:

Densità (20 °C):

Colore:

Punto infiammabilità (DIN 53213):

Durata:

min. 12 mesi nel contenitore

originale e immagazzinato

correttamente

vetro, alluminio, banda

staginata

VERDUNNER UND REINIGER 30

(Diluente e detergente 30)

VERDUNNER UND REINIGER 30

o etilacetato

~ 10 °C

~ 50 min / ~ 20 min

~ 1,02 g/cm³

limpido, leggermente viola

~ 10 °C

min. 12 mesi nel contenitore

originale e immagazzinato

correttamente

vetro, alluminio, banda

staginata

VERDUNNER UND REINIGER 30

(Diluente e detergente 30)

VERDUNNER UND REINIGER 30

o etilacetato

~ 10 °C

~ 50 min / ~ 20 min

~ 1,02 g/cm³

limpido, leggermente viola

~ 10 °C

min. 12 mesi nel contenitore

originale e immagazzinato

correttamente

vetro, alluminio, banda

staginata

VERDUNNER UND REINIGER 30

(Diluente e detergente 30)

VERDUNNER UND REINIGER 30

o etilacetato

~ 10 °C

~ 50 min / ~ 20 min

~ 1,02 g/cm³

limpido, leggermente viola

Descripción del producto

ACRIFIX® 2R 1900

Producto y aplicación

Tipo

Adhesivo de polimerización de 2 componentes. Solución, transparente, ligeramente violácea de baja viscosidad, de una resina acrílica en metacrilato de metilo, que termina de polimerizar una vez añadido Härter CA 0020 (Catalizador).

Campo de aplicación

Preferentemente para pegar acrílico (PMMA), aunque también es adecuado para otros materiales plásticos duros, por ejemplo, PC, PS, ABS, CAB, PVC duro, etc. Las juntas endurecidas son prácticamente incoloras.

Valores orientativos de las propiedades

Viscosidad: Brookfield II/12/20 °C:

Densidad (20 °C):

Color:

Punto de inflamación (DIN 53213):

Conservabilidad:

por lo menos 12 meses, en el

envase original y en

condiciones de

almacenamiento correctas

vidrio, aluminio, hojalata

DILUYENTE Y LIMPIADOR 30

Limpiador de máquinas:

DILUYENTE Y LIMPIADOR 30 o

acetato etílico

~ 10 °C

~ 50 min. / ~ 20 min.

~ 1,02 g/cm³

transparente, ligeramente

violáceo

por lo menos 12 meses, en el

envase original y en

condiciones de

almacenamiento correctas

vidrio, aluminio, hojalata

DILUYENTE Y LIMPIADOR 30

Limpiador de máquinas:

DILUYENTE Y LIMPIADOR 30 o

acetato etílico

~ 10 °C



~ 50 min. / ~ 20 min.

~ 1,02 g/cm³


transparente, ligeramente

violáceo

ACRIFIX® 2R 1900



Winkelverlaging: Afhaling des Klebstoffs mit Lüftestricher Herstellen des Anstrichs van de lijn met lipwaaier van PE	T-SPALT: Applying the ad- hesive with a PE grip dispenser Lüftestricher Herstellen des Anstrichs van de lijn met lipwaaier van PE	Collega a angle drot-Application de la colle avec une barette en PE Herstellen des Anstrichs van de lijn met lipwaaier van PE
--	--	---



Stampverlaging a = Klebstoff b = Adhäsive tape mit mittigen Kontaktpartien c = Klebstoff- oder Kleb- Klebband	Stampverlaging a = Klebstoff b = Adhäsive tape mit mittigen Kontaktpartien c = Klebstoff- oder Kleb- Klebband	Collegatura a bot- te a = colla b = nastro adesivo con adesione mediante striscette c = nastro adesivo collante o collante
--	--	--

ACRIFIX® 2R 1900 direct uit de mengbeker aanbrengen, of b.v. met een lijmvendeler resp. een wegwerpspuit, zonder blaasjes in de lijmmaad aanbrengen.

Overige aanwijzingen

Door opruwen met schuurpapier (korrel 230 ... 320) kan de hechting op onbewerkte vlakken van gegoten acrylgas worden verbeterd.

Zwaar belaste of aan weersomstandigheden blootgestelde verlijmingen moeten direct na het uitharden gedurende 2 tot 4 uur bij 70 tot 80 °C worden getemperd.

ACRIFIX® 2R 1900 mag niet in holle ruimtes komen (b.v. dubbele beglazing, binnenkant van buizen enz.), omdat daar het uitharden aanzienlijk verslechtert en er gevaar van scheurvorming voor het te verlijmen deel bestaat. Bij busverlijmingen verdient het aanbeveling om tijdens het verlijmen door de binnenkant van de buizen lucht te blazen.

De eigenschappen van verlijmingen

Verdere bewerking van verlijimde delen: 3 tot 6 uur na uitharding

Trekschuifsterkte (v = 5mm/min):

- 36 ... 42 MPa (ongetemperd)
- 42 ... 48 MPa (5 uur bij 80 °C getemperd)
- 32 ... 38 MPa (ongetemperd)
- 40 ... 46 MPa (5 uur bij 80 °C getemperd)

Uiterlijk:

- Vrijwel kleurloos tot zwak gelig.
- Onder invloed van water kan de lijmmaad wit verkleuren.

Aansprakelijkheidsbeperking

Onze lijmen ACRIFIX® en onze overige serviceproducten zijn uitsluitend voor onze acrylgasproducten ontwikkeld. Zij zijn afgestemd op de speciale eigenschappen daarvan.

Alle aanbevelingen en tips voor de verwerking hebben daarom uitsluitend betrekking op deze producten.

Bij de verwerking van de producten van andere fabrikanten zijn aanspraken op schadevergoeding – in het bijzonder op grond van de Duitse Wet op de Productaansprakelijkheid – uitgesloten.

Andere, niet binnen het kader van deze productbeschrijving vallende informatie ten aanzien van veiligheidsmaatregelen, bescherming van de gezondheid en verwijdering van afvalstoffen, staat ins ons blad met veiligheidsgegevens. Van toepassing is het actuele leveringsprogramma.

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door hietoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden. De vermelding van handelsnamen van andere ondernemingen vormt geen aanbeveling en sluit het gebruik van andere gelijksoortige producten niet uit.

Execuzie van de incollaggio

I pezzi da unire vanno fissati nella posizione desiderata. La linea di giunzione deve essere ermetizzata con adatti nastri adesivi. Anche le superfici limitrofe devono essere protette con nastri adesivi (v. illustrazioni). ACRIFIX® 2R 1900 viene versato nella giunzione direttamente dal recipiente miscelatore oppure usando un apposito distributore ovvero una siringa a perdere, badando che non si formino bolle.

Altri

Si migliora l'ancoraggio sulle superfici di vetro acrilico colato non lavorato irrividendo con carta smeriglio (grana da 230 a 320).

Incollaggi sottoposti a forti sollecitazioni o esposti agli agenti atmosferici, devono essere temperati per 2 a 4 ore subito dopo l'indurimento a 70 fino a 80 °C. ACRIFIX® 2R 1900 non deve penetrare in cavità chiuse (ad es. vetrate a doppio pannello, interni di tubi ecc.), poiché l'indurimento peggiora notevolmente e c'è quindi pericolo di formazione di fessurazioni sul manufatto da incollare. Incollando tubi si consiglia di soffiare aria nell'interno del tubo durante l'incollaggio.

Caratteristiche degli incollaggi

Lavorazione successiva dei pezzi incollati: da 3 a 6 ore dopo l'indurimento.

Resistenza a trazione (v = 5 mm/min):

- Vetro acrilico colato (con se stesso):
- 36 a 42 MPa (non temperato)
- 42 a 48 MPa (temperato per 5 h, 80 °C)
- 32 a 38 MPa (non temperato)
- 40 a 46 MPa (temperato per 5 h, 80 °C)

Aspetto:

- Quasi incolore, debolmente giallognolo.
- A contatto con l'acqua la giuntura può diventare leggermente torbida.

Limitazione responsabilità

I nostri collanti ACRIFIX® e gli altri prodotti di servizio sono stati sviluppati unicamente per i nostri semilavorati in vetro acrilico e ottimizzati per le loro particolari caratteristiche. Tutti i consigli e le indicazioni di lavorazione si riferiscono quindi unicamente a questi prodotti.

La lavorazione effettuata con semilavorati di altri produttori esclude richieste di risarcimento danni, particolarmente per quanto riguarda la legge di responsabilità sul prodotto.

Ulteriori informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le norme sanitarie nonché le modalità di eliminazione dei residui del prodotto possono essere rilevate dalla nostra scheda di sicurezza. Fornibilità secondo, "Gamma semilavorati" in vigore.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part, also with regard to existing third party intellectual property rights, especially patent rights. In particular, no warranty, whether express or implied, or guarantee of product properties in the legal sense is intended or implied. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments. The customer is not released from the obligation to conduct careful inspection and testing of incoming goods. Performance of the product described herein should be verified by testing, which should be carried out only by qualified experts; in the sole responsibility of a customer. Reference to trade names used by other companies is neither a recommendation, nor does it imply that similar products could not be used.

Realización del pegado

Las piezas a unir se deberán fijar en la posición deseada, sellando las juntas con cinta adhesiva adecuada y protegiendo las superficies circundantes con cinta adhesiva (véanse las ilustraciones). Aplicar ACRIFIX® 2R 1900 o bien directamente desde el envase de mezcla, o bien utilizando un aplicador de cola o una jeringa desechable para llenar la junta, evitando en todo momento la formación de burbujas.

Otras características

La adhesión a superficies sin tratar de acrílico de colada mejora raspándolas con papel de lija (grano 230 ... 320).

Las uniones pegadas que deban resistir grandes esfuerzos o estén expuestas a la intemperie deberán templarse inmediatamente después del endurecido durante 2 a 4 horas y entre 70 y 80 °C.

ACRIFIX® 2R 1900 no debe penetrar en cavidades cerradas (por ej. acristalamientos de dobles interior de tubos, etc.), ya que el endurecido empeora considerablemente, con el riesgo de aparición de fisuras en las piezas a pegar. Para el pegado de tubos, es aconsejable limpiar el interior del tubo con aire durante el pegado.

Propiedades de las uniones pegadas

Uso de las piezas pegadas: 3 a 6 horas después del endurecido.

Resistencia a la tracción y al cizallamiento (v = 5 mm/min.):

- Acrílico de colada (consigo mismo):
- 36 a 42 MPa (sin templar)
- 42 a 48 MPa (5 h templado a 80 °C)
- 32 a 38 MPa (sin templar)
- 40 a 46 MPa (5 h templado a 80 °C)

Acabado:

- Prácticamente transparente hasta ligeramente amarillento.
- Bajo la influencia del agua, la junta puede oscurecerse ligeramente.

Limitación de la responsabilidad

Nuestros adhesivos ACRIFIX® y el resto de nuestros productos auxiliares están diseñados exclusivamente para nuestros productos acrílicos. Están específicamente adaptados a las propiedades de este material.



Por ello, todas las recomendaciones e indicaciones de uso se refieren exclusivamente a estos productos.

La utilización con productos de otros fabricantes anula cualquier derecho de indemnización, especialmente en lo que se refiere a la ley de responsabilidad por productos.

Para cualquier información adicional sobre medidas de seguridad, protección personal y eliminación de residuos que exceda esta descripción del producto, se deberá consultar nuestra hoja de datos de seguridad.

Es válido el programa de suministros actual en cada caso.

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.



www.acrifix.com
www.plexiglas.de